



TECHNISCHES	MERKBLATT
СПРАВОЧНЫЙ	ЛИСТ
ТЕХНИЧЕСКИХ	ДАННЫХ
FICHE	TECHNIQUE
FICHA	TECNICA
INFORMAZIONE	TECNICA
TECHNISCHE	STEEKKAART

SIEGWERK FRANCE S.A 13
Rte de Taninges – BP 506
74105 ANNEMASSE CEDEX
FRANCE
ТЕЛ.: + 00 33 (0) 4 50 87 74 00
ФАКС: + 00 33 (0) 4 50 87 74 01

## 12SI04028/85-600006-2 SICURA FLEX OPV – 6542 Глянцевый УФ лак

### Свойства

- Высокоглянцевый;
- Скользящий;
- Предназначен для горячего тиснения; требуется предварительное тестирование.

### Безопасность продукта

- Однослойная первичная пищевая упаковка: НЕТ
- Многослойная первичная пищевая упаковка: НЕТ

В случае необходимости печати пищевой упаковки свяжитесь с нашим техническим отделом.

### Запечатываемые поверхности

- Бумага/картон
- Полиэстровые покрытия\*
- ПЕТ\*
- ПВХ\*
- Полипропилен\*

\* необходимо проверить адгезию перед началом печати.

### Технические параметры работы с лаком

- **Процесс нанесения:** Лакировальная секция
- **Нанесение:** Сырой по сырому, сырой по сухому, удостоверьтесь, что печатная краска устойчива к последующему УФ лакированию.
- **Расход (толщина слоя):** 4 – 6 гр/м<sup>2</sup>
- **Закрепление:** УФ
- **Добавки:** См. Добавки для лаков, TDS 219
- **Очистка:** См. средства для очистки УФ, TDS 013

### Технические характеристики

Вязкость  
размешивания 45 - 55 сек, при температуре 25°C после

12SI040281	SIEGWERK	Индекс: 574/1	BUSFUV	11.01.10	1/1
------------	----------	---------------	--------	----------	-----

## **Рекомендации**

- Размешайте лак перед печатью
- Проверьте стойкость каждой краски к УФ лакированию, в соответствие с нормами DIN 16.524.
- Храните в холодном и темном помещении.
- Срок хранения 1 год (при указанных выше условиях).

Данная информация основана на опыте и результатах, полученных в лабораторных условиях с использованием специфических технологических процессов и видов применения продукта. Принимая во внимание разнообразие подложек и условий печати, эти данные носят информационный характер, не подразумевают никаких гарантий со стороны компании, их достоверность должна быть подтверждена промышленными испытаниями до применения данной продукции. Поскольку продукция находится в процессе постоянного совершенствования, компания оставляет за собой право изменять химический состав продукции и содержание справочных листов технических данных. Компания не признает никакой ответственности за способы применения, которые не предусмотрены для данной серии красок.

12SI040281	SIEGWERK	Индекс: 574/1	BUSFUV	11.01.10	1/2
------------	----------	---------------	--------	----------	-----