



СВОЙСТВА

- Матовый
- Со слабым запахом
- Разработан для печати IML этикеток
- Высокая стойкость к истиранию

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Целевое назначение

Упаковка для пищевых продуктов: **Нет**

Соответствие стандартам

Позволяется производить пищевую упаковку с использованием красок этой серии только если дизайн конечного продукта, а так же условия производства упаковки и ее хранения обеспечат достаточные барьерные свойства для того, чтобы избежать миграции компонентов краски в упакованный продукт.

Необходимо соблюдать указания, изложенные в «Руководстве потребителя: Типографские краски для упаковок пищевых продуктов», Приложение 2 «Выбор краски» <http://www.siegwerk.com/en/customer-segments/sheetfed-uv/service.html>.

МАТЕРИАЛЫ

- OPP

Перед печатью тиража на пленках рекомендуется проводить тест на адгезию.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- | | |
|----------------------------|---|
| - СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Лакировальная секция |
| - ПРИМЕНЕНИЕ | Сырое по сырому, Сырое по сухому.
Перед печатью проверьте, пожалуйста, устойчивость к УФ- лакированию. |
| - РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО | от 1,5 г/м ² сырого лака |
| - СУШКА | УФ-сушка |
| - ДОБАВКИ | Описание в Листе технической информации 219 |
| - СМЫВКИ | Описание в Листе технической информации 639 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вязкость 30-45 сек, AFNOR воронка № 6 при t 25°C после перемешивания



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием лак необходимо хорошо перемешать
- Проверить стойкость к УФ-лакированию каждой краски в соответствии со стандартами DIN 16.524
- Храните в темном и прохладном месте
- Срок хранения 12 месяцев

Представленная информация основана на нашем опыте и на результатах, полученных в результате лабораторных испытаний на лабораторном оборудовании. Ввиду наличия большого разнообразия материалов и условий печати, данная информация предоставлена лишь в ознакомительных целях и не является условием каких-либо гарантий с нашей стороны. Эту информацию следует подтвердить промышленными испытаниями перед непосредственным использованием продукции. В продукцию постоянно вносятся улучшающие ее изменения, вследствие чего мы оставляем за собой право изменять как состав, так и содержание листов технических данных. Мы отказываемся от ответственности, в случае если наша краска использовались не по назначению.

Данный продукт предназначен только для производства упаковки, которая будет находиться в контакте с продуктом незапечатанной стороной. Упаковка должна быть произведена в соответствии с руководством «Надлежащая производственная практика» и указаниями данного технического листа. Производитель упаковки и производитель готовой продукции несут юридическую ответственность за соответствие выпускаемого продукта санитарным нормам.